

Техническое описание материала

Издание: XI.2002

Идентификационный номер:

10018

ADDIMENT TR 13

ADDIMENT TR 13**Универсальная смазка для опалубки**

Область применения	<p>Универсальная смазка для опалубки ADDIMENT TR 13. Предназначена:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ для гладких и неабсорбирующих опалубок; ■ адсорбирующих опалубок; ■ опалубок с фактурной поверхностью; ■ вертикальных опалубок; ■ опалубок с подогревом (до 80 °С); ■ повышенной защиты от коррозии; ■ защиты бетоносмесителей и автобетоносмесителей от коррозии. <p>Нанесение покрытий (штукатурки, краски, клеящих составов и т. д.) на бетонную поверхность в большинстве случаев происходит без осложнений.</p>
---------------------------	--

Характеристики / преимущества	<p>Готовая к использованию низковязкая смазка для опалубки на основе высококачественного парафинового масла ADDIMENT TR 13, содержит растворитель. Используемый растворитель — de-aromatised hydrocarbon. Смазка имеет следующие характеристики:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ легко наносится; ■ самостоятельно выравнивается после нанесения распылением; ■ физико-химические свойства смазки предотвращают прилипание бетона к опалубке; ■ смазка позволяет получать особо гладкую бетонную поверхность, препятствует образованию раковин и неровностей; ■ специальные добавки (увеличенное количество) действуют как ингибиторы коррозии, а некоторые продлевают срок службы деревянной опалубки.
--------------------------------------	---

Технические характеристики

Цвет / состояние	Светло-желтая жидкость
Основа	Парафиновое масло
Растворимость	В органических растворителях
Плотность (20 °С)	0,82 г/см ³
Температура нанесения	0 °С — 80 °С
Расход	<p>≈ 85 м²/кг для стали и пластмассы</p> <p>≈ 70 м²/кг для ламинированной фанеры</p> <p>≈ 35 м²/кг для необработанной древесины</p>



Инструкция по применению	<p>Поверхность опалубки должна быть сухой и чистой. Остатки ржавчины и бетона необходимо удалить.</p> <p>Смазка наносится тонким слоем по всей поверхности опалубки (если поверхность опалубки сверхгигроскопична, желательное повторное нанесение смазки).</p> <p>Рекомендуется использовать распылитель с рабочим давлением 3–6 атм. с плоским распыляющим наконечником.</p> <p>Также возможно нанесение с помощью кисти или ткани.</p> <p>После нанесения выдержать в течение 30–60 минут при 20 °С.</p> <p>При использовании опалубки с фактурной поверхностью следить за тем, чтобы на поверхности опалубки не было чрезмерного скопления смазки.</p> <p>При использовании смазки для защиты бетоносмесителей от коррозии избегать чрезмерного смешивания с бетоном и раствором, так как это может привести к изменению воздухововлечения в бетонной смеси.</p> <p>Рекомендуется выполнить предварительные испытания.</p>
Охрана окружающей среды и техника безопасности	<p>В соответствии с Немецкими нормами опасных веществ (Gef. Stoff. V.) данная смазка является неопасным веществом.</p> <p>В соответствии с Немецкими нормами транспортировки опасных грузов (GGV) данная смазка является неопасным материалом.</p> <p>GISCODE BZM 50.</p> <p>WGK 1 (собственная классификация): представляет небольшую опасность для воды.</p> <p>Избегать попадания в глаза или на кожу.</p> <p>По требованию предоставляется сертификат безопасности. Обеспечить соблюдение указаний на упаковке.</p>
Контроль качества	<p>На нашем предприятии осуществляется самый строгий контроль качества смазки для опалубки ADDIMENT TR 13.</p> <p>Система управления качеством в соответствии с DIN EN ISO 9001.</p>
Условия и срок хранения	<p>Обеспечить защиту от мороза, сильного солнечного света и грязи.</p> <p>Распечатанные упаковки нужно хранить закрытыми.</p> <p>Не менее 1 года при условии надлежащего хранения.</p>
Упаковка	<p>Пластмассовые канистры: 20 кг нетто</p> <p>Стальные бочки: 160 кг нетто</p> <p>Контейнер: 700 кг нетто</p>
Юридические замечания	<p>Информация и особенно рекомендации по применению и утилизации материалов Sika® даны на основании существующих знаний и практического опыта применения материалов при соблюдении правил хранения и применения. На практике различия в материалах, основаниях, реальных условиях на объекте таковы, что гарантии, касающиеся ожидаемой прибыли, полного соответствия специфических условий применения или другой юридической ответственности, не могут быть основаны на данной информации, на каких-либо письменных рекомендациях или любых других советах. Имущественные права третьих лиц должны соблюдаться. Все договоры принимаются на основании действующих условий продажи и предложения. Потребителю всегда следует запрашивать более свежие технические данные по конкретным продуктам, информация о которых высылается по запросу.</p>



<p>Клиентское и техническое обслуживание:</p> <p>ООО «Зика» 127006, г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д. 16, стр. 6 Тел.: +7 (495) 771-74-88 Факс: +7 (495) 771-74-80</p>	<p>Филиал в Санкт-Петербурге:</p> <p>196240, г. Санкт-Петербург, ул. Предпортовая, д. 8 Тел.: +7 (812) 723-10-78, +7 (812) 723-08-57 Факс: +7 (812) 823-03-72</p>
	<p>Филиал в Екатеринбурге:</p> <p>620016, г. Екатеринбург, ул. Предельная, д. 57, стр. 4, оф. 1 Тел.: +7 (343) 267-94-48, +7 (343) 216-53-50 Факс: +7 (343) 216-53-50</p>

