

Sika® ViscoCrete® Floor-56

Суперпластификатор для бетона

Описание	Sika® ViscoCrete® Floor-56 - суперпластифицирующая и суперводоредуцирующая добавка для бетонов и растворов.
Применение	<p>Sika® ViscoCrete® Floor-56 может применяться как эффективный суперпластификатор для бетонов с высокими эксплуатационными характеристиками.</p> <p>Sika® ViscoCrete® Floor-56 применяется для:</p> <ul style="list-style-type: none">■ производство бетона для устройства промышленных полимерных полов и полов с упрочнённым верхним слоем (топпинги);■ изготовления долговечных бетонов с высокими требованиями по прочности, водонепроницаемости, морозостойкости, трещиностойкости и стойкости к истиранию.
Преимущества	<p>Преимущества добавки Sika® ViscoCrete® Floor-56:</p> <ul style="list-style-type: none">■ ускоренный набор ранней прочности бетона при увеличенном времени сохранения подвижности бетонной смеси (~ 100 мин.);■ высокое водоредуцирование (до 40%);■ повышение прочности, водонепроницаемости и долговечности бетона;■ возможность изготовления высокоподвижных и самоуплотняющихся бетонных смесей;■ получение бетонов с высокой стойкостью по отношению к химическим и механическим воздействиям;■ возможность производства бетонов с низкими деформациями усадки и ползучести. <p>Sika® ViscoCrete® Floor-56 не содержит хлоридов или других веществ, вызывающих коррозию арматуры, поэтому эта добавка может использоваться безо всяких ограничений для железобетонных конструкций, в том числе и предварительно напряженных.</p>
Технические характеристики	
Основа	Водные композиции модифицированных поликарбоксилатных эфиров
Внешний вид	Жидкость светло-жёлтого цвета
Плотность	1,073-1,079 кг/дм ³ (при 20°C)
Показатель pH	4,0 – 5,0
Хранение	В не вскрытой заводской упаковке, в сухом помещении, предохраняя от воздействия прямых солнечных лучей и замораживания, при температуре от +5°C до +35°C, 12 месяцев с даты изготовления.
Упаковка	Контейнеры 1000 кг., Бочки 180 кг. Возможна поставка в розлив

Concrete



Рекомендации по применению

Дозировка	0,4 – 1,6% жидкой добавки от массы цемента. Дозировка добавки может варьироваться как в большую, так и в меньшую сторону в зависимости от предъявляемых требований к бетонной смеси, при этом оптимальная дозировка устанавливается на основании лабораторных испытаний.
Применение	Sika® ViscoCrete® Floor-56 добавляется в воду замеса или одновременно с ней в миксер. Для получения однородной бетонной смеси время перемешивания должно составлять не менее 60 секунд при наладке выпуска производственной партии бетонной смеси. После наладки время перемешивания в стационарном смесителе может быть сокращено при учёте того, что дальнейшее перемешивание будет осуществляться в автобетоносмесителе.

Важные замечания

Замораживание	Замёрзшая добавка Sika® ViscoCrete® Floor-56 может быть применена после медленного оттаивания при комнатной температуре и тщательного перемешивания без ухудшения свойств.
Совместимость с другими материалами	Для получения необходимых свойств бетонной смеси при использовании Sika® ViscoCrete® Floor-56 с другими добавками необходимо провести лабораторные испытания для оптимизации состава бетонной смеси.

Инструкция по безопасности

Меры предосторожности	При попадании на кожу смойте водой с мылом. При попадании в глаза или на слизистую оболочку, немедленно смойте большим количеством воды и обратитесь к врачу. Подробная информация по токсичности, условиям складирования, требованиям по безопасности и охране окружающей среды указаны в паспорте безопасности на материал Sika® ViscoCrete® Floor-56.
Экология	Не выливать на почву, в воду или канализацию. Утилизировать согласно местным правилам.
Юридические замечания	Информация и особенно рекомендации по применению и утилизации материалов Sika® даны на основании текущих знаний и практического опыта применения материалов при правильном хранении и применении. На практике различия в материалах, основаниях, реальных условиях на объекте таковы, что гарантии по ожидаемой прибыли, полному соответствию специфических условий применения, или другой юридической ответственности не могут быть основаны на данной информации или на основании каких либо письменных рекомендаций или любых других советов. Имущественные права третьих сторон должны соблюдаться. Все договоры принимаются на основании действующих условий продажи и предложения. Потребителю всегда следует запрашивать более свежие технические данные по конкретным продуктам, информация по которым высылается по запросу.

Клиентское и техническое обслуживание

Центральный офис 141730, Московская область, г. Лобня, ул. Гагарина, д. 14 Тел.: +7 (495) 5 777 333 Факс: +7 (495) 5 777 331 E-mail: info@ru.sika.com	Филиал в Санкт-Петербурге 196240, г. Санкт-Петербург, ул. Предпортовая, д. 8, офис 202 Тел.: +7 (812) 415 22 58 Факс: +7 (812) 415 22 14 E-mail: spb@ru.sika.com
Филиал в Екатеринбурге 620016, г. Екатеринбург, ул. Амундсена, д. 107, 4 блок, офис 411 Тел.: +7 (343) 287 02 19, +7 (343) 287 02 36	Филиал в Краснодаре 350000, г. Краснодар, Шоссе Нефтяников, д. 28, офис 517 Тел.: +7 (861) 217 02 43, +7 (861) 217 02 44 Факс: +7 (861) 217 02 43

Филиал в Казани
420066, г. Казань, пр. Ибрагимов,
д. 58, офис. 406
Тел.: +7 (843) 567 50 18

Официальный сайт
www.sika.ru

